



Īpašas pazīmes  
 Cietība: 95-98° pēc Šora A  
 ļoti laba lokanība aukstumā  
 Augsta nodilumizturība  
 Iekšējā kārtā  
 Polyurethane (PUR)  
 Ieliktnis  
 nav  
 Ārskats  
 Polyurethane (PUR)  
 Krāsa  
 Melns  
 Temperatūra min.  
 -40 °C  
 Temperatūra maks.  
 60 °C  
 Darba vides  
 Novecošanās izturība skābeklī un ozonā  
 Izturība pret alifātiskiem ogļūdeņražiem un vairumu smēreļļu  
 hidrolīzes un mikrobu izturība

## Norādot

No 20 °C jāņem vērā spiediena samazinājuma faktors.<br>  
 (Maks. darba spiediens = darba spiediens x faktors).<br>  
 Temp.: 20 °C/30 °C/40 °C/50 °C/60 °C<br>Faktors: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

## Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	BD* 20°C temperatūrā bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m	Unit
TRPU 04-0.65 S	2.7	4	0.65	8	20	100	Reel
TRPU 04-1 S	2.0	4	1.00	14	20	100	Reel
TRPU 05-1 S	3.0	5	1.00	17	20	100	Reel
TRPU 06-1 S	4.0	6	1.00	14	30	100	Reel
TRPU 08-1 S	6.0	8	1.00	10	35	100	Reel
TRPU 08-1.25 S	5.5	8	1.25	13	30	100	Reel
TRPU 10-1 S	8.0	10	1.00	7	50	100	Reel
TRPU 10-1.25 S	7.5	10	1.25	10	40	100	Reel
TRPU 10-1.5 S	7.0	10	1.50	12	40	100	Reel

BD = darba spiediens