



Pieteikums platība
 Vidēja spiediena kontūri ierobežotos uzstādīšanas apstākļos
 Īpašas pazīmes
 Impulsu pārbaude līdz 1 miljonam ciklu!
 Standarts
 pārsniedz EN 857 2SC
 Iekšējā kārtā
 Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
 Ieliktnis
 divi appinuma ieliktni no augstizturīgas tērauda stieples
 Ārskats
 ugunsizturīgs atbilstoši MSHA
 sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Darba vides
 Glikols
 Ūdens un eļļas emulsijas
 Ūdens (no 0° C līdz +70° C)
 Minerāleļļa

Produkts

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | Iekšējais Ø nom. mm | Ārējais Ø nom. mm | Ekspluatācijas spiediens bar | Izmēginājuma spiediens bar | Spiediena izturība bar | Min. U rād. |
|------------|-----|--------|--------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|
| KP 206 RM | 6 | 4 | 1/4" | 6.4 | 13.4 | 450.0 | 900 | 1800 | 45 |
| KP 208 RM | 8 | 5 | 5/16" | 7.9 | 15.0 | 420.0 | 840 | 1680 | 60 |
| KP 210 RM | 10 | 6 | 3/8" | 9.5 | 17.4 | 385.0 | 770 | 1540 | 70 |
| KP 213 RM | 12 | 8 | 1/2" | 12.7 | 20.6 | 345.0 | 690 | 1380 | 90 |
| KP 216 RM | 16 | 10 | 5/8" | 15.9 | 23.7 | 290.0 | 580 | 1160 | 130 |
| KP 220 RM | 19 | 12 | 3/4" | 19.0 | 27.7 | 280.0 | 560 | 1120 | 160 |
| KP 225 RM | 25 | 16 | 1" | 25.4 | 35.6 | 200.0 | 400 | 800 | 210 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums