



Pieteikums platība  
 Vidēja spiediena kontūri ierobežotos uzstādīšanas apstākļos  
 Īpašas pazīmes  
 Mazs liekuma rādiuss  
 Standarts  
 EN 857 2 SC  
 EN 45545-2  
 Iekšējā kārtā  
 Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija  
 Ieliktnis  
 divi appinuma ieliktni no augstizturīgas tērauda stieples  
 Ārskats  
 eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija  
 Krāsa  
 Melns  
 Temperatūra min.  
 -40 °C  
 Temperatūra maks.  
 100 °C  
 Garuma izmaiņas  
 no +2 % līdz -4 %  
 Darba vides  
 Minerāleļļa  
 Eļļa uz poliglikola bāzes  
 Ūdens (no 0° C līdz +70° C)  
 Ūdens un eļļas emulsijas

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ø Ieliktnis nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēģinājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. rād.
KPZ 206	6	4	1/4"	6.4	11.1	13.5	400.0	800	1850	45
KPZ 208	8	5	5/16"	8.0	12.9	15.3	350.0	700	1700	55
KPZ 210	10	6	3/8"	9.5	15.0	17.4	330.0	660	1550	65
KPZ 213	12	8	1/2"	12.7	18.6	21.0	275.0	550	1270	80

DN = nominālais diametrs, nominālais platums