



Pieteikums platība
vidēji liela augstspiediena kontūri
augstspiediena cauruļvadi eļļošanas sistēmās
Lauksaimniecības mašīnas
Dakšu iekrāvēji
Īpašas pazīmes
Augsta ozona un nodiluma izturība
labā noturība pret ķīmikālijām
neliela apjoma palielināšanās
Iekšējā kārta
Poliesters, elastomērs
Ieliktnis
viens appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples
Ārskats
Polyurethane (PUR)
Krāsa
Melns
Temperatūra min.
-40 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Garuma izmaiņas
no +2 % līdz -4 %
Darba vides
Minerāleļļa
Eļļa uz poliglikola bāzes
Ūdens (no 0° C līdz +60° C)
Ūdens un eļļas emulsijas (līdz +60° C)

Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

Produkts

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | Iekšējais Ø nom. mm | Ārējais Ø nom. mm | Ekspluatācijas spiediens bar | Spiediena izturība bar | Min. liekuma rādiuss mm |
|------------|-----|--------|--------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| NY 104 | 5 | 3 | 3/16" | 5.0 | 9.3 | 300.0 | 1200 | 25 |
| NY 106 | 6 | 4 | 1/4" | 6.0 | 11.5 | 300.0 | 1200 | 35 |
| NY 108 | 8 | 5 | 5/16" | 8.0 | 13.3 | 225.0 | 900 | 40 |
| NY 110 | 10 | 6 | 3/8" | 10.0 | 15.0 | 225.0 | 900 | 60 |
| NY 113 | 12 | 8 | 1/2" | 12.0 | 18.3 | 180.0 | 655 | 70 |
| NY 116 | 16 | 10 | 5/8" | 16.0 | 21.6 | 140.0 | 540 | 110 |
| NY 120 | 19 | 12 | 3/4" | 19.4 | 26.7 | 125.0 | 500 | 170 |
| NY 125 | 25 | 16 | 1" | 25.0 | 33.5 | 100.0 | 400 | 230 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums