



Pieteikums platība
Elektrību vadoša šļūtene krāsas izsmidzināšanai, ar augstu elastību un nelielu svaru
Īpašas pazīmes
ar vara stiepli
labas plūsmas īpašības
Augsta gaismas, atmosfēras ietekmes, nolietojuma un ķīmisko vielu izturība.
Iekšējā kārtā
Poliāmīds (PA)
Ieliktnis
viens appinuma ieliktnis no poliestera ar ievītu vara stiepli elektrostatiskā lādiņa novadīšanai
Ārskats
NW 4: poliamīds; no NW 6: Poliuretāns
Krāsa
Melns
Temperatūra min.
-60 °C
Temperatūra maks.
80 °C
Garuma izmaiņas
no +3 % līdz -1 %
Darba vides
Izturība pret daudzām tehnoloģiskām vielām
it īpaši pret krāsām un šķīdinātājiem, ko izmanto krāsu izsmidzināšanas aprīkojumā

Norādot

Montāža ar presētiem savienojumiem un veidgabaliem.

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

Uz krāsas izsmidzināšanas šļūtenēm attiecas Profesionālās savienības krāsas smidzinātāju direktīva (ZH 1-406). Saslēdzot ņemiet to vērā.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	BD* 20°C temperatūrā bar	BD* 50°C temperatūrā bar	BD* 80°C temperatūrā bar	Min. l rādī m
TAF 104 CU	4	3	3/16"	4.0	8.1	370.0	325	280	40
TAF 106 CU	6	4	1/4"	6.3	11.2	255.0	225	190	63

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

BD = darba spiediens