



Pieteikums platība
 Šļūtene sūkšanas un atplūdes cauruļvadiem
 Īpašas pazīmes
 Rievots ārējais pārklājums
 Standarts
 Līdzīgi SAE 100 R4
 Iekšējā kārtā
 Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
 Ieliktnis
 Divi augstizturīga auduma appinuma ieliktni un viena atsperu tērauda spirāle
 Ārskats
 Sintētiskā gumija
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Temperatūra maks.
 80 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Ūdens un glikola emulsijas
 Ūdens un eļļas emulsijas

Norādot

Ieteicamais šķidrumu plūsmas ātrums iesūcējšļūtenē ir līdz 1 m/s.

Produkts

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | Iekšējais Ø nom. mm | Ārējais Ø mm | Spiediena izturība bar | Vakuums bar | Min. liekuma rādiuss mm |
|------------|-----|--------|--------|------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|----------------------------|
| SG 120 RI | 19 | 12 | 3/4" | 19.0 | 29 | 30 | -0.9 | 50 |
| SG 125 RI | 25 | 16 | 1" | 25.4 | 34 | 30 | -0.9 | 60 |
| SG 132 RI | 31 | 20 | 1,1/4" | 32.0 | 42 | 30 | -0.9 | 75 |
| SG 140 RI | 38 | 24 | 1,1/2" | 38.0 | 48 | 30 | -0.9 | 100 |
| SG 150 RI | 51 | 32 | 2" | 50.8 | 62 | 30 | -0.9 | 130 |
| SG 160 RI | 60 | 40 | 2.3/8" | 60.0 | 72 | 30 | -0.9 | 165 |
| SG 163 RI | 63 | 40 | 2,1/2" | 63.5 | 75 | 30 | -0.9 | 175 |
| SG 176 RI | 76 | 48 | 3" | 76.2 | 89 | 30 | -0.9 | 210 |
| SG 190 RI | 90 | 56 | 3.1/2" | 90.0 | 103 | 21 | -0.9 | 270 |
| SG 1102 RI | 100 | 64 | 4" | 101.6 | 116 | 21 | -0.9 | 300 |
| SG 1127 RI | 125 | 80 | 5" | 127.0 | 142 | 12 | -0.9 | 400 |
| SG 1152 RI | 150 | 96 | 6" | 152.4 | 169 | 12 | -0.9 | 600 |
| SG 1203 RI | 200 | 128 | 8" | 203.0 | 223 | 12 | -0.8 | 810 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Iespiešanās spēks: Drošības faktors = 3:1