


TE 300 (3TE)

Zema spiediena šļūtene ar auduma ieliktniem



Pieteikums platība
Zema spiediena šļūtene vispārīgai izmantošanai.
Standarts
EN 854 3 TE
Iekšējā kārta
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
Ieliktnis
divi appinuma ieliktni no auduma
Ārskats
eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija
Krāsa
Meln
Temperatūra min.
-40 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Garuma izmaiņas
līdz DN 32 no +2 % līdz -4 %, līdz DN 50 no +5 % līdz -0 %
Darba vides
Minerāleļļa
Glikols
Ūdens (no 0° C līdz +70° C)
Ūdens un eļļas emulsijas

Norādīt

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø		Ārējais Ø		Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēģinājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Līdzturība bar
				min. mm	maks. mm	min. mm	maks. mm				
TE 304	5	3	3/16"	4.4	5.2	12.0	13.6	160.0	320	640	40
TE 306	6	4	1/4"	5.9	6.9	13.6	15.2	145.0	290	580	45
TE 308	8	5	5/16"	7.4	8.4	16.1	17.7	130.0	260	520	55
TE 310	10	6	3/8"	9.0	10.0	17.7	19.3	110.0	220	440	70
TE 313	12	8	1/2"	12.1	13.3	20.7	22.7	93.0	186	372	85
TE 316	16	10	5/8"	15.3	16.5	24.9	26.9	80.0	160	320	105
TE 320	19	12	3/4"	18.2	19.8	28.0	30.0	70.0	140	280	130
TE 325	25	16	1"	24.6	26.2	34.4	37.4	55.0	110	220	150
TE 332	31	20	1,1/4"	30.8	32.8	40.8	43.8	45.0	90	180	190
TE 340	38	24	1,1/2"	37.1	39.1	47.6	51.6	40.0	80	160	240
TE 350	51	32	2"	49.8	51.8	60.3	64.3	33.0	66	132	300
TE 360	60	40	2.3/8"	58.5	61.2	70.0	74.0	25.0	50	100	400

DN = nominālais diametrs, nominālais platums