



Pieteikums platība  
 cementa, smilšu, grants un granulāta iekraušanai un izkraušanai no transportēšanas  
 automašīnām.  
 Īpašas pazīmes  
 Nodiluma vērtība atbilstoši DIN 53516 <; 65 mm<sup>3</sup>  
 Standarts  
 ISO 1307  
 Iekšējā kārtā  
 īpaši nodilumizturīga, izolējoša gumija  
 Ieliktnis  
 augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni, tērauda stieples spirāle un vara  
 stieple.  
 Ārskats  
 īpaša sintētiskā gumija - īpaši noturīga pret nodilumu, pret ozona un atmosfēras  
 iedarbību, īpaši apstrādāta.  
 Krāsa  
 Melns  
 Temperatūra maks.  
 70 °C  
 Temperatūra min.  
 -40 °C  
 Darba vides  
 Cementis  
 Smiltis  
 Grants  
 Granulāti

## Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Vakuums bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m
SILO 25-7 SD	1"	25.4	39.0	10.0	30	0.93	155	40
SILO 32-6.5 SD	1,1/4"	32.0	45.0	10.0	30	0.93	190	40
SILO 38-7 SD	1,1/2"	38.0	52.0	10.0	30	0.93	230	40
SILO 51-7.5 SD	2"	50.8	66.0	10.0	30	0.93	305	40
SILO 63-7.5 SD	2,1/2"	63.5	78.5	10.0	30	0.93	380	40
SILO 76-8 SD	3"	76.2	92.0	10.0	30	0.93	460	40
SILO 80-10.5 SD	3.1/4"	80.0	101.0	10.0	30	0.93	500	40
SILO 90-8.5 SD	3.1/2"	90.0	107.0	10.0	30	0.93	540	40
SILO 102-9 SD	4"	101.6	120.0	10.0	30	0.93	610	40
SILO 127-11 SD	5"	127.0	149.0	10.0	30	0.93	765	40
SILO 152-11 SD	6"	152.4	174.5	10.0	30	0.93	915	40
SILO 203-13 SD	8"	203.2	229.0	10.0	30	0.93	1220	20
SILO 254-13.5 SD	10"	254.0	281.0	10.0	30	0.93	1525	20