



Pieteikums platība
 cementa, smilšu, grants un granulāta iekraušanai un izkraušanai no transportēšanas
 automašīnām.
 Īpašas pazīmes
 Nodiluma vērtība atbilstoši DIN 53516 <; 65 mm³
 Standarts
 ISO 1307
 Iekšējā kārtā
 īpaši nodilumizturīga, izolējoša gumija
 Ieliktnis
 augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni, tērauda stieples spirāle un vara
 stieple.
 Ārskats
 īpaša sintētiskā gumija - īpaši noturīga pret nodilumu, pret ozona un atmosfēras
 iedarbību, īpaši apstrādāta.
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra maks.
 70 °C
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Darba vides
 Cements
 Smiltis
 Grants
 Granulāti

Produkts

| Apzīmējums | Collas | Iekšējais Ø nom. mm | Ārējais Ø nom. mm | Ekspluatācijas spiediens bar | Spiediena izturība bar | Vakuums bar | Min. liekuma rādiuss mm | Ru_a garums m |
|------------------|--------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| SILO 25-7 SD | 1" | 25.4 | 39.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 155 | 40 |
| SILO 32-6.5 SD | 1,1/4" | 32.0 | 45.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 190 | 40 |
| SILO 38-7 SD | 1,1/2" | 38.0 | 52.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 230 | 40 |
| SILO 51-7.5 SD | 2" | 50.8 | 66.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 305 | 40 |
| SILO 63-7.5 SD | 2,1/2" | 63.5 | 78.5 | 10.0 | 30 | 0.93 | 380 | 40 |
| SILO 76-8 SD | 3" | 76.2 | 92.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 460 | 40 |
| SILO 80-10.5 SD | 3.1/4" | 80.0 | 101.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 500 | 40 |
| SILO 90-8.5 SD | 3.1/2" | 90.0 | 107.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 540 | 40 |
| SILO 102-9 SD | 4" | 101.6 | 120.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 610 | 40 |
| SILO 127-11 SD | 5" | 127.0 | 149.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 765 | 40 |
| SILO 152-11 SD | 6" | 152.4 | 174.5 | 10.0 | 30 | 0.93 | 915 | 40 |
| SILO 203-13 SD | 8" | 203.2 | 229.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 1220 | 20 |
| SILO 254-13.5 SD | 10" | 254.0 | 281.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 1525 | 20 |