



Pieteikums platība
Celtniecības rūpniecība
Īpašas pazīmes
īpaši apstrādāta
Standarts
DIN 53516<60 mm3
Iekšējā kārtā
īpaši nodilumizturīga, izolējoša gumija
Ieliktnis
četri īpaši neplīstoši, sintētiski auduma ieliktni ar vara stiepli
Ārskats
sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību
Krāsa
Melns
Temperatūra maks.
70 °C
Temperatūra min.
-40 °C
Darba vides
java, betons, klons

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m
BETON 40-25-38	1"	25.4	38.0	40.0	120	110	40
BETON 40-32-46	1,1/4"	32.0	46.0	40.0	120	160	40
BETON 40-35-49	1.3/8"	35.0	49.0	40.0	120	175	40
BETON 40-38-54	1,1/2"	38.0	54.0	40.0	120	190	40
BETON 40-50-68	2"	50.8	68.0	40.0	120	280	40
BETON 40-63.5-83.5	2,1/2"	63.5	83.5	40.0	120	375	40