



Pieteikums platība
Dzesēšanas iekārtas šķidrums (Kondicionēšanas tehnoloģija)
Modelis
skrūvējamajām armatūrām
Standarts
SAE J2064
Iekšējā kārtā
Butils = R134a izplūšanas vērtības 65% mazākas nekā prasītas saskaņā ar SAEJ2064.
Ieliktnis
augstizturīgs tērauda appinums
Ārskats
CT = mitruma uzņēmības vērtības 75% mazākas nekā prasītas saskaņā ar SAEJ2064
Krāsa
Melns
Temperatūra min.
-40 °C
Temperatūra maks.
120 °C
Darba vides
Kompresoru eļļas: PAG, Ester tikai TRITON SE55, SEZ80, Solest Oil 35 / 68
Pretaizsalšanas līdzekļi: R134a

Produkts

Apzīmējums	DN*	Collas	Izmērs	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Eksploatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm
MD 120 AC	22	7/8"	16	22.8	31.3	35.0	175	160
MD 125 AC	28	1.1/8"	20	29.3	38.3	35.0	175	195
MD 132 AC	35	1.3/8"	24	35.5	45.6	35.0	175	225

DN = nominālais diametrs, nominālais platums