



Pieteikums platība

Liešanas, tērauda kausēšanas, stikla apstrādes, kuģu būves rūpnīcas utt.

Izmantošana

kā aizsardzība pret pieskaršanos karstām un aukstām šļūtenēm

Krāsa

gluds, rūsas sarkans

Temperatūra min.

-65 °C

Temperatūra maks.

260 °C

Temperatūra

from inner diameter 6 mm to 127 mm: 1090 °C for 15-20 min. ; 1650 °C for 15-30 sec.;

from inner diameter 160 mm: max. 300 °C

Materiāls

Kalcija silikāta šķiedra

Apraksts

Nodrošina lielisku aizsardzību no šķidrājiem metāliem un metāla šļakatām.

Norādīt

internal diameter 13 mm to 127 mm: Approvals: Germanischer Lloyd, DIN 5510-2 & MSHA,

Above internal diameter 160 mm: Approval Germanischer Lloyd

Produkts

| Apzīmējums | Iekšējais Ø mm | Ru__a garums m | Unit |
|------------|-------------------|-------------------|-------|
| FBSB 006 | 6 | 30 | Reel |
| FBSB 008 | 8 | 30 | Reel |
| FBSB 010 | 10 | 30 | Reel |
| FBSB 013 | 13 | 30 | Reel |
| FBSB 016 | 16 | 30 | Reel |
| FBSB 019 | 19 | 30 | Reel |
| FBSB 022 | 22 | 30 | Reel |
| FBSB 025 | 25 | 30 | Reel |
| FBSB 029 | 29 | 30 | Reel |
| FBSB 032 | 32 | 30 | Reel |
| FBSB 035 | 35 | 30 | Reel |
| FBSB 038 | 38 | 30 | Reel |
| FBSB 041 | 41 | 30 | Reel |
| FBSB 044 | 44 | 30 | Reel |
| FBSB 051 | 51 | 30 | Reel |
| FBSB 057 | 57 | 30 | Reel |
| FBSB 064 | 64 | 30 | Reel |
| FBSB 070 | 70 | 30 | Reel |
| FBSB 076 | 76 | 30 | Reel |
| FBSB 083 | 83 | 30 | Reel |
| FBSB 089 | 89 | 30 | Reel |
| FBSB 095 | 95 | 30 | Reel |
| FBSB 102 | 102 | 15 | Meter |
| FBSB 114 | 114 | 15 | Meter |
| FBSB 127 | 127 | 15 | Meter |
| FBSB 160 | 160 | 15 | Meter |
| FBSB 170 | 170 | 10 | Meter |
| FBSB 180 | 180 | 10 | Meter |
| FBSB 200 | 200 | 10 | Meter |
| FBSB 220 | 220 | 10 | Meter |
| FBSB 250 | 250 | 10 | Meter |
| FBSB 300 | 300 | 10 | Meter |